



DragonColour Finish / Verdüner

Anwendungsbereich

Zum Aufbringen einer abschließenden klaren, leicht glänzenden Schutzlackierung durch tauchen, streichen oder airbrushen von bemalten Kunststofffiguren oder Modellbauteilen aus PVC oder Polystyrol sowie Metallteilen oder Metallfiguren aus herkömmlichen Blei-Zinn-Legierungen.

Lagerung

Dose stets gut verschlossen halten. Nicht unter -10 °C lagern. Von Zündquellen fernhalten.

Toxikologie / Sicherheit

Der Lack enthält ein organisches Lösemittel. Er ist entflammbar (Flammpunkt 31 °C). Das Lösemittel enthält keine aromatischen oder halogenierten Kohlenwasserstoffe.



1. Hilfe Maßnahmen:

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen

Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließend Wasser spülen

Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden den Arzt konsultieren

Handhabung

Während des Arbeitens:

Nicht in der Nähe von Zündquellen arbeiten. Nicht beim Arbeiten rauchen.

Nach dem Arbeiten:

Dosenränder mit einem Tuch oder Papier reinigen und Deckel mit leichtem Druck verschließen.

Entsorgung:

Lackreste nicht in die Kanalisation gelangen lassen

Geignet / Ungeignet für

Alle mit herkömmlichen Farben (Acryl- und lösemittelhaltige Lackfarben) bemalten Figuren und Modellbauteile können mit DragonColour Finish durch tauchen, streichen oder Airbrush mit einer dünnen leicht glänzenden klaren Schutzschicht versiegelt werden.

Da DragonColour Finish auch als Verdüner für DragonColour Tauchlacke verwendet werden kann, löst DragonColour Finish bestehende freiliegende Grundierungen an, die mit Dragoncolor Tauchlacken aufgebracht und nicht weiter bemalt wurden. Daher ist DragonColour Finish nicht geeignet, größere mit DragonColour silber, gold und kupfer bemalte Teile durch Tauchen oder Streichen zu versiegeln. Flächen dieser Art können nur durch das Auftragen mittels Airbrush versiegelt werden.

Eine Ausnahme sind Fantasyfiguren, die mit DragonColour schwarz grundiert und anschließend „gebürstet“ wurden, also in den Vertiefungen freie schwarze Stellen enthalten. Sie können sowohl mittels tauchen oder streichen gefinished werden, ohne das sich das Erscheinungsbild ändert.

Mit DragonColour grundierte und anschließend mit herkömmlichen Farben vollständig übermalte Figuren oder Bauteile:

Tauchen, streichen oder airbrushen mit DragonColour Finish

Figuren oder Modellbauteile die in den Vertiefungen nicht übermaltes DragonColour schwarz aufweisen (schwarz grundiert und anschließend gebürstet):

Tauchen, streichen oder airbrushen mit DragonColour Finish

Größere Flächen, die mit DragonColour gestrichen und nicht weiter übermalt wurden:

Nur durch airbrushen mit DragonColour Finish versiegeln!

Auch Figuren, die bereits auf einer Base montiert sind und die Base mit Begrünung oder anderen Accessoires verziert wurde, lassen sich als ganzes sehr gut durch einen Tauchvorgang in DragonColour Finish versiegeln. Das Begrünungsmaterial wird dadurch vollständig fixiert.

Tauchen

Figuren oder Bauteile einfach in DragonColour Finish eintauchen (Pinzette verwenden), herausziehen, überschüssige Mengen abtropfen lassen und auf eine saugfähige Unterlage (z.B. Küchenpapier) stellen. Trocknen lassen. Die Trocknungszeiten sind abhängig von der Menge an DragonColour Finish, die sich auf der Figur / Bauteil befinden. Sie liegen zwischen 30 Minuten und 2 Stunden. Im Zweifelsfall über Nacht trocknen lassen.

Bemalen mit Pinseln

DragonColour Finish kann auch mit einem Pinsel aufgetragen werden. **Vorsicht:** Feine Kunststoffpinsel werden vom Lösemittel im Lack angegriffen!

Airbrush

DragonColour Finish eignet sich hervorragend zum airbrushen. Beim Sprühen bitte Mundschutz tragen.

DragonColour Finish als Verdüner für DragonColour Tauchlacke

Airbrusher stellen gerne die Viskosität des Lacks gezielt ein. DragonColour Tauchlacke sind sehr dünnflüssig, können aber mit DragonColour Finisher weiter verdünnt werden.

DragonColour

Dr. Lutz Ferley
Kampstr. 49
48301 Nottuln
Deutschland
Telefon/Fax: (+49)02502-9019304
Email: dragoncolour@dragoncolour.de
Internet: www.dragoncolour.de